

Dane techniczne

deski tarasowej, ogrodzeniowej, elewacyjnej

SEQO STANDARD

SEQO INTENSIVE

SEQO CO-EXTRUSION

SEQO PREMIUM

Gratulujemy zakupu!

1. Deski kompozytowe powstają z połączenia tworzyw sztucznych z drewnem. Dzięki temu łączą najlepsze cechy obu materiałów – trwałość i odporność zbliżoną do tworzyw oraz walory estetyczne drewna.
2. Wybrali Państwo deskę kompozytową, w której skład wchodzi około 55-60% drewna, 30-35% HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) oraz resztę stanowią dodatki, między innymi: żywice, barwinki, stabilizatory koloru. Zakupiona deska ze względu na zawartość drewna jest produktem pochodzenia naturalnego.
3. Deski tarasowe firmy Seqo posiadają Atest Higieniczny oraz Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień (klasa Cfl). Ze względu na wydzielanie dymów wyroby uzyskały klasyfikację s1. Opisane badania dotyczą wybranych modeli o szczegóły dopytaj Sprzedawcę.
4. Deska tarasowa lub ogrodzeniowa ze strukturą drewna (dotyczy Seqo Standard- deska tarasowa typ E lub sztacheta typ BB) jest szczególnie narażona na działanie czynników starzeniowych, ponieważ wzór drewna jest naniesiony tylko na powierzchnię deski i w miarę upływu czasu i intensywności użytkowania ulega zanikaniu. Deska po tym upływie czasu pozostanie gładka bez struktury drewna.
5. Wszystkie materiały zawierające naturalne włókna ulegają procesowi starzenia. Podczas pierwszych kilku miesięcy po montażu, kompozyt będzie podlegał typowemu starzeniu się, osiągając nieco jaśniejszy odcień od pierwotnego koloru. Proces ten jest efektem m.in. absorpcji wody przez włókna drewna i stabilizacji UV na powierzchni desek. W kolejnych sezonach dopuszczalna jest minimalna zmiana koloru. W przypadku częściowego zakrycia tarasu, ogrodzenia lub elewacji efekt naturalnego starzenia spowoduje różnice kolorów. Aby tego uniknąć należy okresowo zmieniać położenie elementów wyposażenia tarasu, ogrodzenia lub elewacji aż do momentu, kiedy proces starzenia się ustabilizuje.
6. Poszczególne partie desek mogą się delikatnie różnić odcieniami (co oznacza, że dobranie identycznego koloru w razie konieczności wymiany deski kompozytowej może być trudne). Ze względu na dużą zawartość włókien drewna mogą wystąpić różnice kolorystyczne między deskami w obrębie tej samej partii.
7. Kompozyt jest produktem pół-naturalnym zawierającym włókna drewna, dlatego absorbuje niewielkie ilości wody, która może powodować rozszerzanie się profili w krótkim czasie po montażu. Proces ten stabilizuje się po kilku miesiącach w zależności od warunków atmosferycznych i wilgotności. Może to spowodować nawet nieliczne obluźowanie niektórych wkrętów. Po sezonie zimowym należy sprawdzić połączenia i dokręcić, lub wymienić obluźwane wkręty.
8. Na zamontowanej powierzchni (tarasie, elewacji, ogrodzeniu) mogą pojawić się plamy przy wysychaniu wody po deszczu. Jest to proces naturalny, który powinien ustąpić po kilku tygodniach. Ewentualnie plamy po deszczu można usunąć za pomocą wody z dodatkiem delikatnego detergentu, np. płynu do naczyń (po wykonaniu wcześniejszej próby).
9. Deski tarasowe, ogrodzeniowe lub elewacyjne SEQO należy użytkować zgodnie z „Warunkami użytkowania deski tarasowej, ogrodzeniowej, elewacyjnej SEQO”.